

Composição: PVC com reforço de fios de poliéster e camada adesiva intermediária de PU.

Propriedades: Atóxico e intransferível (não absorvente nem aderente), resistente à gordura animal, detergentes, água quente, etc.

Normas: Reg. 1935/2004 ; CE Reg. 10/2011 EU.

Aplicação: Adequado para impulsão de água fria, quente ou com pressão. Lavagem de pavimentos na indústria alimentar, etc. Adequado contato com alimentos que exigem líquido simulando o tipo ABC, ensaios de migração realizada a 40°C por 24 horas.


 -5 °C +60 °C

100952							
CÓDIGO	mm	mm.	PRESSÃO bar	RAIO C mm	RUTURA bar	BOBINE m	Kg/m
TBI.559.013	13	23	80	45	240	100	0.35
TBI.559.019	19	28	60	100	180	60	0.46