








TB.1SN
TUBO R1AT/1SN FLEXSA
SLICK



TB.R1AT
TUBO R1AT/1SN HYPRESS



TB.1SN/HT
TUBO 1SN ALTA
TEMPERATURA AZUL

TUBO R1AT/1SN FLEXSA SLICK

TB.1SN

Composição: Interior em borracha sintética lisa extrudida uniformemente e sem emendas reforçado com 1 tela de aço coberta com borracha sintética.

Propriedades: Resistente a óleos, combustíveis e condições atmosféricas.



 -40 °C +100 °C

100942							
CÓDIGO	in	mm	mm	PRESSÃO bar	RUTURA bar	RAIO C mm	Kg/m
TB.1SN.05/FS	5/16"	7.9	15.1	215	850	114	0.25
TB.1SN.40/F	2.1/2"	63.5	73.5	20	80	762	0

TUBO R1AT/1SN HYPRESS

TB.R1AT

Composição: Interior em borracha sintética extrudida uniformemente e sem emendas reforçado com 1 tela de aço coberta com borracha sintética.



Propriedades: Antiabrasivo, resistente a óleos, combustíveis e condições atmosféricas.

Normas: EN 853 1SN ; SAE 100R1AT ; ISO 1436 1SN

Aplicação: Óleos minerais e biológicos, glicol-água, água, lubrificantes.

 -40 °C +100 °C

100951/1							
CÓDIGO	in	mm	mm	PRESSÃO bar	RUTURA bar	RAIO C mm	Kg/m
TB.R1AT.08	5/16"	7.9	15.0	215	850	115	0.271
TB.R1AT.16	5/8"	15.8	23.7	130	520	200	0.501

TUBO 1SN ALTA TEMPERATURA AZUL

TB.1SN/HT

Composição: Borracha, reforçado com uma tela de aço.

Propriedades: Resistente à abrasão, ozono e hidrocarbonetos sintéticos.

Normas: ISO 1436-1 ; SAE 100 R1AT ; EN 853 1SN

Aplicação: Alta pressão, óleo e combustível, soluções anticongelantes, ar e água.

 -40 °C + 150 °C



100950						
CÓDIGO	in	mm	mm	PRESSÃO bar	RUTURA bar	Kg/m
TB.1SN/HT.04	1/4"	6	12.7	225	900	0.22
TB.1SN/HT.06	3/8"	10	16.5	180	720	0.32
TB.1SN/HT.08	1/2"	13	19.9	160	640	0.42
TB.1SN/HT.10	5/8"	16	22.7	130	520	0.51
TB.1SN/HT.12	3/4"	19	27.0	105	420	0.61
TB.1SN/HT.16	1"	25	35.8	88	350	0.93
TB.1SN/HT.20	1.1/4"	32	42.1	63	250	1.29
TB.1SN/HT.24	1.1/2"	38	49.2	50	200	1.48
TB.1SN/HT.32	2"	51	62.4	40	160	2

ÍNDICE

T

TUBO 1SN ALTA TEMPERATURA AZUL 6

TUBO R1AT/1SN FLEXSA SLICK 4

TUBO R1AT/1SN HYPRESS 5